

اصطناع أصبغة أزو جديدة من تفاعل بعض مركبات 2-أمينو نثرو إيتان مع حمض السلفاتيليك المدياز

الدكتور صالح القادري

أستاذ في قسم الكيمياء
كلية العلوم - جامعة حلب

الدكتور خليل الكردي

أستاذ مساعد في قسم الكيمياء
كلية العلوم - جامعة حلب

فيما هو حيدر سيد رباح

طالبة ماجستير في قسم الكيمياء
كلية العلوم - جامعة الفرات

الملخص

تم الحصول على صبغتين حديديتين بتزاوج حمض السلفاتيليك المدياز مع مشتقين للمركب 2-أمينو نثرو إيتان، وهما: 2-(4-نثرو أنيلينو) -2-(4-ميتوكسي فنيل) -1-نثرو إيتان و 2-(4-ميتيل أنيلينو) -2-(4-هيدروكسي فنيل) -1-نثرو إيتان. تم فصل الصبغتين: الصباغ (I): 2-N-1-(4-ميتوكسي فنيل) -2-نثرو إيتان [أمينو 5-نثرو أزو بنزن سلفونات الصوديوم، والصباغ (II): 2-هيدروكسي -5-(1-4-ميتيل فنيل أمينو) -2-نثرو إيتان أزو بنزن سلفونات الصوديوم وتنفيتها بكروماتوغرافيا للطبقة الرقيقة TLC باستخدام الأطوار المناسبة، ثم تم تعيين الخصائص الفيزيائية للصبغتين النقيين وحددت بنيتها بواسطة: مطيافية الأشعة ما فوق البنفسجية والمرئية (UV-VIS)، ومطيافية الأشعة تحت الحمراء (IR)، ومطيافية النيتروجين المغناطيسي النووي (NMR). الكلمات المفتاحية: نثرو إيتان، أنيلين، بنز ألدهيد، أملاح الديازونيوم، أصبغة أزو.

مقدمة:

ظهرت المحاولات الأولى للصبغة على نطاق ضيق منذ آلاف السنين قبل الميلاد. حيث لكتشفة "هي الصين- في عام 2600 قبل الميلاد أول مخطوطة تشير إلى عملية الصبغة باستخدام الأصبغة الطبيعية [3]، كما وجدت أيضاً الملابس الملونة في قبور قدماء المصريين [10]. وتم في العام 1771 أول اصطناع عضوي للأصبغة من قبل العالم Woulf الذي اصطنع حمض البيكريك و صبغ به الحرير باللون الأصفر المساطع [9,6,1]. يحتوي الدليل اللوني اليوم على ما يقارب من ثلاثة آلاف مركب كيميائي ملون، يستخدم منها 30 مركباً فقط بمعدل يزيد عن 1000 طن سنوياً و لا يصل معدل الاستخدام السنوي لباقي المركبات إلى أكثر من 100 طن [4].

تعد أصبغة الأزو و التي تحوي في جملتها للكروموفورية على زمرة أو عدة زمرة (-N=N-) من أهم الأصبغة التي تستخدم في صبغة الألياف النسيج و خاصة القطن و الحرير و الصوف و في الصناعات الأخرى، و هي تمثل (60-70%) من الأصبغة المتداولة المعروفة، حيث يصل عددها في الأسواق إلى نحو 2000 صباغ [8]. تتميز أصبغة الأزو بألوانها الزاهية و البراقة، كما تتميز بانخفاض الكلفة اللازمة لاصطناعها و سهولة استعمالها [7]. يعد تفاعل الديازة و التزاوج التفاعلين الرئيسين في كيمياء أصبغة الأزو [2].



تستخدم المركبات الأمينية العطرية و مركبات النتر في صناعة الأصبغة، و التي تتميز بألوانها الصفراء و البرتقالية و الحمراء الزاهية، كما تتميز بكلفتها المنخفضة و بثباتيتها العالية تجاه العوامل المختلفة [2].

أهمية البحث و أهدافه:

يهدف البحث المقترح إلى اصطناع أصبغة أزو جديدة من مركبات 2-أمينو النتر و إثبات المحضرة على سطح السيليكاجل في الشروط الملائمة، و ذلك استكمالاً للأبحاث السابقة التي درست تحضير أصبغة ثابتة تجاه العوامل المختلفة و ذات ألوان زاهية [7].

وقد تضمن البحث تحضير مركبين من مشتقات 2-أمينو نثرو إيثان و ديازة حمض السلفانيدريك بالطريقة المعروفة ثم إجراء تفاعل التزاوج بين مشتقي 2-أمينو نثرو إيثان كل على حدة مع ملح الديازوليوم، تم دراست بنية الأصهجة الناتجة بمطيافية الأشعة ما فوق البنفسجية و المرئية (UV-VIS)، و مطيافية الأشعة ما تحت الحمراء (IR)، ومطيافية الطنين المغناطيسي النووي (NMR).

القسم العملي:

الأجهزة والمواد المستخدمة:

- جهاز قياس درجة الانصهار Melting Point Apparatus من شركة Biocote.
- جهاز طيف الامتصاص الضوئي المرئي وما فوق البنفسجي UV-VIS Spectrometer نموذج UV-630 من شركة Jasco اليابانية.
- جهاز طيف الامتصاص الضوئي ما تحت الحمراء Infrared Spectrometer نموذج FT/IR-4100 من شركة Jasco اليابانية.
- جهاز طيف الطنين المغناطيسي النووي H^1 -NMR بنردد 400MH من شركة Bruker الألمانية.
- جهاز الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء (HPLC) من شركة Hitachi اليابانية مزود بفرن نموذج L-2350 وكاشف نموذج L-2455 وحاقن آلي نموذج L-2200 ومسفخة نموذج L-2130.
- مبخر دوار نموذج R-210 مزود بحمام مائي نموذج B-491 من شركة BUCHI.
- خلاط كهربائي مغناطيسي مع سخان من شركة Labkoreaine نموذج GLHPS-G.
- صفائح كروماتوغرافيا الطبقات الرقيقة من الزجاج مطلية بالسيليكاجل F₂₄₅ 60 قياس 20x20 cm من إنتاج شركة Merck.
- جميع المواد الكيميائية و المحلات المستخدمة من صنع شركة Merck و هي من النوع النقي.


طريقة العمل:

1- تحضير مشتق 2-أمينو نيترو إيثان:


الخطوات العامة لتحضير مشتقات 2-أمينو نيترو إيثان: [5]

تم حل (mmol 2.5) من مشتق البنزالدهيد و (mmol 2.5) من مشتق الأنيلين في كمية كافية من نيتروإيثانوفوران (THF) ثم وضعت مع (mmol 2.5) من النيترو إيثان و (g 0.5) من السيليكاجل (mm 0.2) في أنبوب للضغط. أُغلق الأنبوب بإحكام، ثم وضع في حمام مائي وتم الحفاظ على درجة الحرارة (60-70 °C) لمدة (2-3) ساعات. تم تتبع سير التفاعل بواسطة تقنية كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة باستخدام الطور المتحرك خلاص الإيثيل : هكسان (1 : 4). استخرجت محتويات الأنبوب بعد انتهاء الزمن المحدد بواسطة (ml 30) من خلاص الإيثيل، ثم عُسل الناتج بحمض كلور الماء M 1 (ml 20X3) للتخلص من بقايا الأمين العطري، ثم عُسلت الطبقة العضوية بيكرينونات الصوديوم (ml 20) NaHCO₃ ثم بمحلول مشبع لكوريد الصوديوم (ml 20) NaCl للتخلص من آثار الحموضة. تم تجفيف الطبقة العضوية بكبريتات المغنيزيوم و MgSO₄ أو كبريتات الصوديوم Na₂SO₄ للامائية. ثم بُخر المحل بواسطة المبخر الدوار عند درجة الحرارة (78 °C). أُعيدت بلورة الناتج باستخدام أسيتو النتريل و تم التأكد من نقاوة المركبين المحضرين باستخدام تقنية كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة TLC باستخدام الطور المتحرك خلاص الإيثيل : هكسان (1 : 4)، وتقنية الكروماتوغرافيا للسائلة عالية الأداء HPLC وفق الشروط المذكورة لاحقاً.

(أ) تفاعل تحضير 2-(4-نيترو أنيلينو)-2-(4-ميتوكسي فنيول)-1-نيترو إيثان:



ب) تفاعل تحضير 2-(4-ميثيل أنيلينو)-2-(4-هيدروكسي فنيول)-1-نثروإيثان:




2- تحضير ملح الديازونيوم:

تمت ديازة حمض السلفانيليك وفق الطريقة المعروفة [2] باستخدام كمية مناسبة من نترات الصوديوم و حمض كلور الماء في درجة حرارة منخفضة (0-5 °C)، وفق التفاعل التالي:




3- مرحلة التزاوج:

تم حل مركب 2-أمينو نثرو إيثان بكمية مناسبة من هيدروكسيد الصوديوم (1 M)، ثم أضيف مع التحريك الجيد محلول حمض السلفانيليك للمدياز و تمت متابعة التحريك لمدة (30) دقيقة، ثم أضيف محلول هيدروكسيد الصوديوم (1 M) بالتدريج ومع التحريك الجيد لمدة ساعة لترسيب الصباغ مع المحافظة على درجة حرارة المزيج (0-5 °C). رُشح الصباغ و غُسل بكمية مناسبة من الماء البارد، ثم أعيدت بلورته من الميثانول. تم التأكد من نقاوة الصباغين المحضرين باستخدام تقنية كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة TLC باستخدام الطور المتحرك إيثانول : تولوين (20 : 80). يظهر المخططان (1) و (2) تفاعل تزاوج المركب 2-(4-نثروأنيلينو)-2-(4-ميثوكسي فنيول)-1-نثروإيثان و المركب 2-(4-ميثيل أنيلينو)-2-(4-هيدروكسي فنيول)-1-نثروإيثان كل على حدة مع حمض السلفانيليك للمدياز، و كان الناتج الصباغ (1): 2-N-(4-ميثوكسي فنيول)-2-نثرو إيثانول [أمينو 5-نثرو آزو بنزن سلفونات الصوديوم، و الصباغ (II): 2-هيدروكسي-5- [1-(4-ميثيل أنيلينو)-2-نثرو إيثانول] إيثانول بنزن سلفونات الصوديوم.




المخطط (1): تفاعل نزواج حمض السلفانيليك المدياز مع المركب
2-(4-نيترو أنيلينو)-2-(4-ميثوكسي فنييل)-1-نيتروايتان



المخطط (2): تفاعل نزواج حمض السلفانيليك المدياز مع المركب
2-(4-ميثيل أنيلينو)-2-(4-هيدروكسي فنييل)-1-نيتروايتان

النتائج و المناقشة:


يظهر المخطط (3) الآلية المقترحة لتفاعل تحضير مشتقات 2-أمينو نثرو إيثان، إذ يتم في الخطوة الأولى تكاثف الألدهيد مع مركب النثرو المحفز على سطح السيليكاجل لينتج فيما بعد النثرو ستايرن الذي يتفاعل مع الأمين العطري، ليلج مشتق 2-أمينو نثرو إيثان [5].




المخطط (3): الآلية المقترحة لتحضير مشتقات 2-أمينو نثرو إيثان

تم التأكد من نقاوة الصبغين المحضرين باستخدام تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء HPLC وفق الشروط التالية:

العمود الكروماتوغرافي: من نوع C18، ODS(250X4.6)mm، 5µm packing، الكاشف: UV 400 nm، التدفق: 1 ml/min، درجة حرارة العمود: 30 °C، حجم الحقنة: 20 µl، الطور المتحرك: للصبغ (I) ميثانول : ماء (50:50)، أما للصبغ (II) تم استخدام الطور أسيتونتريل : نيتراهدرو فوران (5:95)، فكان زمن الاحتفاظ للصبغ (I) هو: 3.81 min، وزمن الاحتفاظ للصبغ (II) هو: 5.23 min. ويظهر الشكلان (1) و (2) زمني الاحتفاظ للصبغين (I) و (II) ونقاوة كل منهما.



الشكل (1): كروماتوغرام الصباغ (I) باستخدام تقنية HPLC



الشكل (2): كروماتوغرام الصباغ (II) باستخدام تقنية HPLC


يبين الجدول (1) الخواص الفيزيائية للصبغ (I) وهو: 2-N-11-(4-ميتوكسمي فيسيل) (2-نيترو إيثيل) أمينو-5-نيترو آزو بلزن سفونات الصوديوم.

الجدول (1) : بعض الخواص الفيزيائية للصبغ (I)

523	الوزن الجزيئي g/mol
128 – 129	درجة الانصهار °C
92	المرنود %
برتقالي	لون الصبغ في الميثانول


أظهر طيف الامتصاص لخصوني في مجال المرئي و ما فوق البنفسجي لورد في الشكل (3) لمطول (0.01 %w/v) من صبغ في أميثانول كهم امتصاص عظمى مميزة عند الأطول الموجية:

$$253 \text{ nm} = \lambda_{\text{max}} \text{ و } 364 \text{ nm} = \lambda_{\text{max}}$$




الشكل (3): طيف الأشعة المرئية و ما فوق البنفسجية للصبغ (I)

أظهر طيف الأشعة ما تحت الحمراء الوارد في الشكل (4) للصبغ (I)، وجود قمة امتصاص عند العدد الموجي ($cm^{-1}3480$) تعود إلى امتصاص الرابطة N-H، ووجود مجموعة قمم امتصاص قرب العدد الموجي ($cm^{-1}1600$) تعود إلى امتصاص الروابط C=C العطرية، وإشارات تدل على الانحناء خارج المستوى في المجال ($cm^{-1}900 - 700$)، ووجود قمة امتصاص عند العدد الموجي ($cm^{-1}1500$) تعود إلى امتصاص الرابطة N=N، ووجود قمم امتصاص عند العددين الموجي ($cm^{-1}1510$) و ($cm^{-1}1250$) تعود إلى الزمرة NO_2 ، ووجود قمم امتصاص عند العددين الموجيين ($cm^{-1}1400$) و ($cm^{-1}1200$) تعودان إلى الزمرة SO_3^- ، و قمم امتصاص عند العددين الموجيين ($cm^{-1}1100$) و ($cm^{-1}1300$) تعودان إلى امتصاص الرابطين الأثيريين $H_3C-O-Ar$.



الشكل (4): طيف الأشعة تحت الحمراء للصبغ (I)

يظهر الشكل (5) طيف الطنين المغناطيسي النووي لمحللول الصبغ (I) في (MeOD)، ويبين الجدول (2) الانزياحات الكيميائية لبروتونات هذا الصبغ.



الشكل (5): طيف الطنين المغناطيسي النووي للصبغ (I) في (MeOD)

الجدول (2) الإزلاقات الكيميائية لبروتونات الصبغ (I)


شكل الإشارة	عدد ذرات الهيدروجين	الانزياح الكيميائي	البروتون
أحادية	3	3.73	H _a
ثلاثية	1	5.29	H _b
ثنائية	2	5.50	H _c
أحادية عرضية	1	7.11	H _d
متعددة	11	892-6.61	بروتونات الحلقة العطرية

ويبين الجدول (3) الخواص الفيزيائية للصبغ (II) وهو: والصبغ (II): 2-هيدروكسي-5-1-4-ميثيل فليل أمينو (2-نيترو إيثيل آزو بنزن سلفونات الصوديوم).

الجدول (3): بعض الخواص الفيزيائية للصبغ (II)


464	الوزن الجزيئي g/mol
134 - 135	درجة الانصهار °C
78	المردود %
بني محمر	لون الصبغ في الميثانول

أظهر طيف الامتصاص الضوئي في المجال المرئي و ما فوق البنفسجي لورلد في الشكل (6) لمطول (0.01% w/v) من الصباغ في الميثانول قم امتصاص عظمي مميزة عند الأطوال الموجية:
 $225 \text{ nm} = \lambda_{\text{max}}$ و $288 \text{ nm} = \lambda_{\text{max}}$ و $335 \text{ nm} = \lambda_{\text{max}}$




الشكل (6) يبين طيف الأشعة المرئية و ما فوق البنفسجية للصبغ (II)

أظهر طيف الأشعة تحت الحمراء الوارد في الشكل (6) للصبغ (II)، وجود قمة امتصاص على شكل حزمة عريضة عند العدد الموجي ($3600 - 3100 \text{ cm}^{-1}$) تعود إلى امتطاط الرابطة -OH و N-H، ووجود قمة امتصاص عند العدد الموجي (1600 cm^{-1}) تعود إلى امتطاط الرابطة $C = C$ العطرية، وإشارات تثل على الاتطاء خارج المستوي في المجال ($900 - 700 \text{ cm}^{-1}$)، ووجود قمة امتصاص عند العدد الموجي (1490 cm^{-1}) تعود إلى امتطاط الرابطة $N=N$ ، ووجود قمتي امتصاص عند العددين الموجيين (1500 cm^{-1}) و (1200 cm^{-1}) تعودان إلى الزمرة NO_2 و وجود قمتي امتصاص عند العددين الموجيين (1350 cm^{-1}) و (1160 cm^{-1}) تعودان إلى الزمرة SO_2 .



الشكل (6): يبين طيف الأشعة تحت الحمراء للصبغ (II)

يظهر الشكل (7) طيف الطنين المغناطيسي النووي لمحلول الصباغ (II) في (MeOD). ويبين الجدول (4) الإنزياحات الكيميائية لبروتونات هذا الصباغ.



الشكل (7) يبين طيف الطنين المغناطيسي النووي للصبغ (II) في (MeOD)

الجدول (4) الإنزياحات الكيميائية لبروتونات الصباغ (II)

شكل الإشارة	عدد ذرات الهيدروجين	الانزياح الكيميائي	البروتون
ثلاثية	1	5.18	H _a
ثنائية	2	5.50	H _b
أحادية عريضة	1	8.80	H _c
أحادية	3	2.18	H _d
أحادية صغيرة	1	8.85	H _e
متعددة	8	8.28-6.51	بروتونات الحلقة العطرية

References

1. BASSMAJEI M.S., 1990- Thesis: Physico-Chemical Studies on Some Azo Dyes Derived from 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthol-sulfonic Acid. Aleppo University.
2. CHRISTIE, J.M., 2001 - Color Chemistry. Royal Society Of Chemistry , Heriot-Watt University, Scottish Borders Campus, Galashiels, UK, 215 p.
3. DRIESSEN, K., The Earliest Dyes . [http://www. QuiltHistory.com/](http://www.QuiltHistory.com/)
4. EASTON J.R., 1995- The dye maker's view, in Color in dyehouse effluent, P. Cooper, Editor. Society of Dyers and Colorists, Bradford, England p 9-21.
5. MAHASNEH A.S., 2006-, Z. Naturforsch ,61b A.
6. VENKATARAMAN K., 1952- The Chemistry of Synthetic Dyes. 1st ed., Academic Press, New York, Vol I, 704P.
7. WELIAM A., 2000 - The theory of dyeing (and the secret of life). J. Soc. Dyers Color., 116 ,140-143.
8. WISTAR, BARTLETT, 1941- J. Am. Chem. Soc., 63, 413.
9. WOROSHZOW N. N., 1966 - Grundlagen Der Synthese Von Zwischen Produkten Und Farbstoffen. Akademie Verlag, Berlin, Germany.

10. التكنولوجي لعمد فؤاد - 1982 - تكنولوجيا تجهيز الأقمشة القطنية، القاهرة.