

## مقارنة بنوية للعملات المعدنية مع العملة السورية

### بتقانة مطيافية البلازما المثاررة بالليزر (LIBS)

فواز سيف

المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته - جامعة دمشق - دمشق

#### ملخص

انتشر استخدام الليزر في معظم المجالات ، وأصبح الأداة الرئيسية في التقانات الحديثة. وظهر دوره واضحًا في التقانات الطيفية، ففتح مجالات جديدة لأساليب تحليل المواد الكيميائية ، وكون مع الأدوات الطيفية المتقدمة تقانة دقيقة وسريعة لتحليل المواد عن بعد.

تستخدم هذه المقالة تقانة مطيافية البلازما المثاررة بالليزر - ليس (LIBS) لمقارنة البنية الكيميائية لسبائك العملة النقدية السورية مع العملة النقدية الأوروبية (السويسرية واليورو)، باستخدام ليزر طول موجته 532 nm .

وقد تبين أن هذه التقانة يمكن أن تغطي ثلاثة مناطق طيفية مميزة بقممها الطيفية ضمن المجال nm (340 – 510)، وأن لكل مجال قدرته على كشف عناصر معينة في السبائك المعدنية، وأن السبيكة السورية المستخدمة في تصنيع العملة المعدنية تختلف عن مثيلاتها من الدول الأخرى، وتتميز بوجود بعض العناصر الكيميائية القليلة التركيز جداً، وعدم وجود عناصر أخرى موجودة في العملات الأخرى.

**الكلمات المفتاح :** تحليل العملات المعدنية، أطیاف الإصدار، الإثارة بالليزر.

## مقارنة بنوية للعملات المعدنية مع العملة السورية بتقانة مطيافية البلازما المثاره بالليزر (LIBS)

فواز سيف


المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته - جامعة دمشق - دمشق

### مقدمة

تطورت في الآونة الأخيرة تقانة تحليل الخلائط المعدنية ومزاياها باستخدام الليزر ، وأخذت اسماً هو LIBS (Radziemski and Cremers, 1989) مطيافية البلازما المولدة بالليزر، ولم يقتصر العمل باستخدام نبضة ليزرية واحدة (Giacomo et al., 2006) أو نبضتين (Dimitra et al., 2000) أو نبضتين (Bakraji and Sarhell, 1999) أو نبضتين (Torrisi et al., 2010) أو نبضتين (Meng et al., 2002) لتحليلها بتقانة الليزر LIBS ، وتبينت أهمية هذه التقانة بمقارنتها مع الأبحاث التي حصلت على معلومات البنية الكيميائية للعملات المعدنية باستخدام أشعة الطاقة العالية الأخرى (Perez-Serradilla et al., 2007) كأشعة إكس وغاما. واستفاد الجميع طبعاً من المعلومات الطيفية الدقيقة المعروفة عن المعادن من أطیاف الإصدار (Reader and Corliss-).

تبخر حزمة الليزر المُمحَرقة في هذه الآلة منطقة صغيرة من سطح العينة وتشكل غمامه من البلازما المختلطة، من حيث نوع الذرات المتأينة ودرجة التأين، ويطلب التبخير النقطي وتشكل غمامه البلازما مدة زمنية تقارب ns (300-200) . ينخفض معدل التبخر بعد تشكيل غمامه البلازما، لأن الغمامه تشكل درعاً مؤيناً حول نقطة سقوط أشعة الليزر، ويكون لامتصاصيتها وعاكسيتها دوراً كبيراً في تغير معدل التبخير، وفي مقدار التبخير الذي ستصل إليه الجملة بعد التوازن.

تحدث ظاهرة إشعاعية هامة داخل غمامه البلازما، منها امتصاص الإشعاع الليزري داخل غمامه البلازما ، وهو محدد بامتصاصية البلازما لطول موجة الليزر الساقط، ولبعض فوتونات الإصدار الناتجة عن ظاهرة الإصدار الذري، والإصدار الذري هو الظاهرة الثانية الهامة، حيث تعود الأيونات للاتحاد مع الإلكترونات الحرة، وتنتقل تلك الإلكترونات من السويات السطحية إلى السويات الذرية لكل إيون. ويبين ذلك الشكل (١).



الشكل (١) : آلية الإصدار الفوتوني من البلازما المثار.

تصل الجملة (حزمة ليزرية، غمامه البلازما ، سطح المعدن) إلى توازن طaci بثبات طاقة الحزمة الليزرية الواردة والشروط الترموديناميكية للوسط المحيط. وأحد أهم مظاهر استقرار عملية التبخر ثبات شكل الطيف الذري المسجل في المنطقة المدروسة، وهذا يعني أن الطيف الذري يصف الذرات المتأينة في غمامه البلازما ونسبة الذرات المختلفة بعضها بالنسبة لبعض.

### أهمية البحث

تتجز مطيافية البلازما المولدة بالليزر عمليات التحليل بسرعات عالية، هذا إضافة إلى الوثوقية العالية المتعلقة بقدرة فصل تجهيزات التحليل الطيفي المستخدمة في المنظومة. فكلما كانت قدرة الفصل أعلى أمكن تنفيذ التحليل الكيفي بثقة أكبر.

ولم تستخدم هذه التقانة في سوريا بعد، ولذلك لابد من التنويع إليها وإظهار بعض إمكانياتها ، وهذا البحث يسلط الضوء على قدرتها على تحليل السباائك المعدنية والتمييز بين مثيلاتها المختلفة المصدر، والتطبيق كان على


العملات المعدنية لعدد من الدول، وهذه السبيكة مصنعة من النحاس كمادة أساسية كما هو معروف.

### مواد وطرق البحث

استخدم ليزر مستمر (coherent verbi) طاقته W (5 – 1) مضخوخ بالديود ليزر ، وهو ذو طول موجة nm 532 ، وتم تركيز أشعة الليزر بعدها المحرقي cm 7 ، إن الطاقة المجمعة كانت كافية لتبييض السطح المعدني بما يكفي لتسجيل طيف التبخر بدءاً من W 2 .

واستخدم جهاز طيفي بسيط (avantes ava spec 2048)، ذو مستقبل ضوئي طولي يسجل طيف المجال nm (350 – 900) بوقت واحد، ومدخله الضوئي عن طريق ليف زجاجي مناسب للمجال الموجي المدروس. وهذا المطياف الضوئي يدخل معطياته مباشرة إلى الحاسوب بمساعدة برنامجه الخاص (AvaSoft 7,07) ويرسمه لحظياً، ومن ضمن إعداداته يمكن تهيئته للعمل في شروط تقانة LIBS .

عزلت الأطوال الموجية القريبة من طول موجة ليزر التبييض، وتم تسجيل الطيف في المجال nm (340 – 500) ، بترتيب عناصر التجربة وفق الشكل (٢).



الشكل (٢): مخطط التجربة.

استُخدمت كعینات عملات معدنية لثلاث دول (سورية وسويسرية وأوربية - اليورو)، وتم اختيار قطعتين أو ثلاثة من كل مجموعة (ذات لون فضي ، وذات لون نحاسي)، ومن المعروف أن العملات مصنوعة من سبائك النحاس بصورة رئيسية (Clayton, 1992)، وتضييف الولايات المتحدة الزنك والنحاس في خلائطها بينما تضييف أوربا المغنيزيوم كعنصر ثان في (Konrad and Kundig, 2007)


خلانط اليورو (Konrad, 2000)، ولكن سبائك النحاس تحوي عناصر متنوعة أخرى منها الفوسفور، وعدد من المعادن المتوفرة بنسب ضئيلة ولكن تبخرها سريع. وبهذا الجدول (١) أرقام العينات وقيمتها ولونها، ويستخدم البحث أرقام العينات في الجدول.

**الجدول (١):** أرقام عينات العملات المعدنية المستخدمة وأهم مواصفاتها.


| رقم العينة | مصدرها  | لونها | قيمتها  |
|------------|---------|-------|---------|
| 17         | سويسرية | فضي   | 1 Fr    |
| 18         | سويسرية | فضي   | 20 cent |
| 19         | سويسرية | أصفر  | 5 cent  |
| 20         | أوربية  | فضي   | 1 Eur   |
| 22         | أوربية  | أصفر  | 50 cent |
| 24         | أوربية  | أحمر  | 1 cent  |
| 26         | سورية   | فضي   | 10 lira |
| 27         | سورية   | أصفر  | 10 lira |

### النتائج والمناقشة


نلاحظ من الأشكال (٣، ٤، ٥) أن قمم إصدار العملات المعدنية في المجال الموجي (340 – 510 nm) معقدة وذات قمم إصدار كثيرة، ولكن المخططات الطيفية متماثلة من حيث وجود ثلاثة مناطق إصدار تتوفّر فيها قمم قوية ومميزة، وهي (468 – 485 nm , 340 – 385 nm , 428 – 438 nm).



الشكل (٣) : أطیاف إصدار العملة السورية المثارۃ بلیزر أخضر ۵۳۲ نانومتر.




الشكل (٤) : أطیاف إصدار العملة السويسرية المثارۃ بلیزر أخضر ۵۳۲ نانومتر.



الشكل (٥) : أطیاف إصدار عملة الیورو المثاره بليزر أخضر ٥٣٢ نانومتر.

والتشابه في التوزع العام للأطیاف لا يعني توافقاً في قم الامتصاص، ولذلك فإن الشكل (٦) يساعد في إيضاح مقدار الفروقات بين قم الإصدار في المجال الأول للعملات السورية ، وفي المجال الثاني للعملات السويسرية ، وفي المجال الثالث لليورو كنموذج.



الشكل (٦) : قم إصدار العملات المعدنية؛ أ - في المجال الأول (سوريا)، ب - في المجال الثاني (سويسرية)، ج - في المجال الثالث (یورو).

توجد منطقة هامة لأطيف الإصدار في المجال nm (500 – 510) ، وهو قريب جداً من منطقة الإثارة بالليزر الأخضر، ذلك إضافة إلى عدد من قمم الإصدار الواضحة ضمن المجالات في حالات متعددة.

### مناقشة النتائج

تحتاج عملية مناقشة قمم إصدار العملات المعدنية المختلفة المثاررة بلزير 532 nm إلى لوائح مرجعية من قمم إصدار العناصر الكيميائية المختلفة ، في حالات التأين الأول والثاني والثالث أحياناً، ذلك أن درجة حرارة نقطة سقوط الليزر تتجاوز k 8000، ومع زيادة زمن تأثير الليزر تختلط أطيف الإصدار مع أطيف تفاعل بعض العناصر مع أكسجين ونتروجين الجو، ولذلك فإن طيف الإصدار المرسوم من التجربة المبنية أعلاه يكون معقداً وكثير القمم. ودراسة المجالات الثلاثة الرئيسية المذكورة أعلاه، مستفيدين من الجداول الخاصة بالأطيف المتداولة (Reader and Corliss-)، وآخر قديم (زايدل، ١٩٦٨)، فلاحظ ما يلي:

أ - يمكن كشف عناصر كيميائية لها قمم إصدار في المجال nm (428 – 438) هي :

(Fe, Ce, Mg, Cr, Nb, Ti, Zr, W, Ba, Mo, Sm, In, Zn, Mn, Cu, Sc, Co, Pb)

والقم الأكثر للعناصر (Mo,Ti) ثم (Ce, W)، وكانت الشدة النسبية على جهاز Avantes بحدود 4200.

ظهرت قمم العناصر (Ce, W) في هذا المجال عند كل العينات المعدنية، وكانت قمم العناصر (Mo, Sc) في عينات سبائك الاليورو، ووُجدت قمم Pb في العملات المعدنية السويسرية والاليورو، وتميزت القطع النقدية (الصفراء والحمراء) لليورو بوجود قمم إصدار عناصر الهواء (O, N) بقوة أكبر من العينات الأخرى ، ووُجدت قمة عنصر Pb في العملة المعدنية السويسرية خاصة.

ومن الجدير بالذكر أن العملة السورية فضية اللون احتوت على قمم العناصر (Fe, Ce, Mg, Cr, Nb, Ti, Zr, W, Ba, In) في المجال المقصود.

وكانت أعظم قمة لسببيكة قلب الاليورو الواحد (فضي)، وهم قمتان عريضتان للعناصر (Fe, Cr, Mo) في العصابتين 429,49 nm - 429,22 nm، وكانت القمة الأشد للقمة السويسرية عند مكان إصدار عنصر Ce عند 428,36 nm للعملة الصفراء، وقمة عريضة لعناصر (Ce, W, Mo, Mn, Ti) عند 431,49 nm - 432,34 nm، وأشارت القمم العظمى لنفس العملة ولكن الفضية للعنصر Ti عند 430,05 nm و (V) W عند 430,35 nm.

ب - كشف عناصر كيميائية لها قمم إصدار في المجال (469 - 485 nm) هي معظم العناصر السابقة ماعدا : (Mg, W, Sm, Zn, Cu) وحلّ مكانها العناصر : (Y, Si, Al, Ag, Nb, V, P, Ni) ، وكانت الشدة النسبية على جهاز Avantes بحدود 2800.

ظهرت قمة العنصر Cr في كل العينات ضمن هذا المجال، ولكن العينات تميزت بعضها عن بعض في عدة نقاط، فنجد قمم إصدار العنصر Ni في العملة السورية فقط، وسنجد في العملة السويسرية قمم العناصر Te, Y, V ولا نجدها قوية في العملات الأخرى، وتميزت عملة الاليورو المعدنية بوجود قمم مميزة لعناصر Co, Ta, Si, Pb (ماعدا العملة الحمراء منها)، وفي قلب الاليورو نجد قمة العنصرين Ag, Al، أما عنصر Zr فوجد في الاليورو وفي العملة السورية الصفراء فقط عند 479,69 nm - 478,95 nm.

وكانت أوضح القمم وأقواها مأخوذة من قلب الاليورو الفضي اللون للعنصرin (496,57 nm) و (478,83 nm) Mn، وكانت أقوى قمة في العملة السويسرية للعنصر Cr (470,59 nm).

ج - يتميز المجال (340 - 385 nm) بأنه يكشف عناصر كيميائية لا يكشفها المجالان السابقان هي: (Cd, Ho, Hg, Er)، إضافة للعناصر: (Fe, Ce, Mg, Cr, Nb, Ti, Zr, W, Mo, In, Mn, Cu, Pb, V, P, N) والقمم الأكثر عدداً كانت للعناصر Mo, Nb, Fe، ثم Cu، W، N وكانت الشدة النسبية على جهاز Avantes بحدود 1600.

ظهرت قم العناصر W, Mo, Nb في كل العينات المعتمدة في هذا المجال الموجي، وقم العناصر Cr, Fe, Ti في كل العينات، ولكنها غير موجودة في العينة السويسرية الفضية، و Cr في قطعة اليورو الحمراء، أما قم العنصر Ni فنجدتها في كل العينات دون العينة السويسرية الصفراء والسويسرية الفضية (20 سنت).

تميزت عينات العملة السورية بوجود قم العنصر In في هذا المجال، إضافة للعينة السويسرية الصفراء، وكذلك قم العنصر Er الموجودة في العملة السورية فقط. ونجد أن قم العناصر V, P, Ni في هذا المجال موجودة معاً للعملة السورية ولكن الفضية وليس الصفراء كما في المجال السابق.

تميزت العملة السويسرية بوجود قم العنصر Mg وكذلك Pb الموجودة في عملة اليورو الحمراء فقط، إضافة للعينات السويسرية. أما اليورو فتميز بوجود قم الزئبق Hg دون غيره.

ومن الملفت للنظر أن قم العنصر Mn في هذا المجال نجدها عند عينات العملة السورية واليورو، ولا نجدها في العملة السويسرية، في حين أن قم الزركانيوم Zr نجدها في كل العينات السويسرية والعينات الأخرى، ماعدا السورية الصفراء والاليورو الحمراء.

### الاستنتاجات

١ - يتضمن طيف إصدار العملات المعدنية الناتج عن البلازما المثار بالليزر الأخضر 532nm ثلاثة مناطق مميزة لقم الإصدار الطيفي في المجال (340 – 510) nm .  
 (468 - 485) nm , (428 – 438) nm , (340 – 385) nm

٢ - تبين من تحليل قم الإصدار كل مجال موجي يساهم في التحليل البنوي الطيفي من أجل كشف وجود عناصر كيميائية معينة، وتكون العملة السورية أشبه بالعملة السويسرية (طيفياً) في المجال الأول، وأشبه باليورو في المجال الثاني.

٣ - يتميز المجال الثاني بأنه يكشف عناصر كيميائية لا يكشفها المجال الأول، وهي : (Y, Si, Al, Ag, Nb, V, P, Ni)، والمجال الثالث يكشف عناصر لا يكشفها المجالان الأولان هي : (Cd, Ho, Hg, Er).

### كلمة شكر

أقدم شكري وتقديرني لرئيس مخبر مطيافية الليزرات عالية السرعة الأستاذ الدكتور ماجد شرقى وفريق عمله لاستضافتهم لي ومساعدتهم الغالية بالنصيحة والتقانات.

### المراجع

- 1 - BAKRAJI E. H. and SARHELL A., 1999- **Analysis Of Umayyad Islamic Silver Coins (Dirhams) By Using Instrumental Neutron Activation Analysis . nuclear science and techniques . Digital Periodical ,** (Vol.10) No.1, 61-64
- 2 - CLAYTON T., Jay and Marieli., **Metals Used in Coins and Medals.** (February 17 1992 and March 2 1992) World Coin News , entitled 'World's coinage uses 24 chemical elements'.
- 3 - DE GIACOMO A., DELL'AGLIO M., CASAVOLA A., COLONNA G., DE PASCALE O., CAPITELLI M., 2006- **Elemental chemical analysis of submerged targets by double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy. anal bioanal chem** 385: 303–311
- 4 - DIMITRA N. STRATIS, KRISTINE L. ELAND, AND S. MICHAEL ANGEL, 2000- **Dual-Pulse LIBS Using a Pre-ablation Spark for Enhanced Ablation and Emission. applied spectroscopy** (V 54) 9, 1270-1274.
- 5 - KONARD J. A., March 2000- **Copper Applications in General Interest Area .** Kundig, Ph.D, copper.org site.
- 6 - KONRAD J. A. KUNDIG ,April 2007- **The Presidential Dollars.** Copper Applications in General Interest Area, copper.org site.
- 7 - MENG H.H., CHENG K.C. and CHEN H.S., 2002- **Identifying Counterfeit Coins using ECCO, Forensic Science Journal,** 1; 39-46.

- 8 - P'EREZ-SERRADILLA A., JURADO-L'OPEZ A., LUQUE DE CASTRO M.D., 2007- **Complementarity of XRFS and LIBS for corrosion studies.** *Journal of Talanta* (71) 1, 97–102
- 9 - Radziemski LJ., Cremers DA. (eds), 1989- **Laser-induced plasma and applications.** Marcel Dekker, New York, 340p.
- 10 - READER J. AND CHARLES H. CORLISS, **line spectra of the elements .** *Natl. Stand. Ref. Data Ser., Natl. Bur. Stand. (U.S.)* 68, U.S.
- 11 - SANTAGATA A., SPERA D., ALBANO G., TEGHIL R., PARISI G.P., DE BONIS A., VILLANI P., 2008- **Orthogonal fs/ns double-pulse libs for copper-based-alloy analysis .** *Applied Physics A* 93: 929–934
- 12 - TORRISI A L., CARIDI A F., GIUFFRIDA L.A, TORRISI A.A., MONDIO G.B., SERAFINO T.B., CALTABIANO M.C., CASTRIZIO E.D.C., PANIZ E.D., SALICI A.D., 2010- **LAMQS analysis applied to ancient Egyptian bronze coins,** *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B*, 268, 1657–1664
- 13 - زايدل أ. ن. ، براكونيف ف. ك. ، رايسيكي س. م. ، سلافني ف. أ. ،  
شريدير ي. ي. 1968- **جدائل أطياف الخطوط الطيفية.** دار العلم، ٧٨١  
صفحة، (بالروسية).

## Structural Comparison between Syrian and European Coins by Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)

### ABSTRACT

Laser applications have spread over all domains, and has been the main tool in modern technologies. Its role has become manifest in spectral techniques, thus, it has opened the way for new methods in chemical analysis of substances. It has constituted with other modern spectral tools a new, rapid and precise technique for remote analyzing of substances.

This paper presents laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) technique to compare the chemical composition of Syrian pounds with European coins (the Swiss krona and the euro) by means of 532nm laser.

It is shown that The LIBS technique may cover three distinct spectral regions in the range (340 – 510 nm). Each spectral region has its ability for detection of specific elements in metallic coins. The paper shows that Syrian mould used in producing metallic coins differs with its counterparts from other countries. It has some chemical elements of very low concentration but it is devoid of chemical elements that are present in other coins.

**Keywords:** metallic coins analysis, excitation spectrums, laser induction.